

Primer F

**Vattenbaserad, vattentät primer/fuktspärr
Ingår i Biltemas våtrumssystem.**

EGENSKAPER

PRIMER F är en vattentät primer/fuktspärr bestående av syntetiskt elastiskt harts i vattenemulsion. När primern torkat är den vattentät och elastisk. Produkten innehåller ej några lösningsmedel, därför är den varken lättantändlig eller farlig. Den gula färgen gör det lätt att se vilken yta som har behandlats. Använd roller eller pensel.

APPLICERINGSOMRÅDEN

PRIMER F är en mycket mångsidig produkt och dess användningsområden innefattar:

- Som fuktspärr/vattentätning på väggar av gips- eller träskivor i fuktiga utrymmen såsom badrum, dusch, kök etc. innan applicering av keramiska plattor sker.
- Behandling av ytor innan applicering av HIDROFLEX Tätmenbran sker.
- Som fuktspärr/vattentätning på gips-skivor eller cement innan applicering av keramiska plattor sker.
- Isolerande och vattentätande behandling på icke absorberande och självutjämnande ytor, innan applicering av keramiska plattor sker med hjälp av cementbaserade fästmassor (innan behandlingen sker, kontrollera att den resterande fuktigheten hos ytan inte överskrider 0,5 %).

BRUKSANVISNING

Ytan måste vara ren, torr och fri från damm, fett och annat som kan försämra en god vidhäftning. Gips- eller träskivor måste fixeras/fästas ordentligt för att undvika deformation.

APPLICERING

PRIMER F är en bruksfärdig primer/fuktspärr och det är inte nödvändigt med någon preparering. Produkten appliceras direkt på underlaget/ytan med hjälp av pensel eller roller. För att ytan skall erhålla en god vattentäthet är det nödvändigt att applicera Primer F i korsvisa skikt till erforderlig skikt-tjocklek. Varje skikt måste vara helt torrt innan nästa skikt appliceras. Efter ca.12 timmar, när produkten är helt torr, är det möjligt att:

- på väggar direkt applicera de keramiska plattorna med hjälp av cementbaserad fästmassa.
- på golv i våtutrymmen, applicera ett lager med HIDROFLEX med en mängd av 1,3 kg/m² i två omgångar. Senare läggs de keramiska plattorna.

Rekommenderad fästmassa är LITOFLEX K80: Fästmassa i pulverform med medium elasticitet och god fästförmåga.



För att säkra en perfekt vidhäftning i hörnen mellan panel och vägg och vid fogarna mellan panelerna, applicera LITOFIBER medan appliceringen av PRIMER F eller HIDROFLEX pågår.

Keramiska plattor måste läggas med en fogbredd anpassad till plattstorleken.

Rekommenderade fogmassor är: LITOCHROM 1-6 (max. 6 mm fogbredd) eller LITOCHROM 3-15 (3-15 mm fogbredd). Alla hörn mellan vägg och vägg resp. vägg och golv bör tätas med silikon.

VARNING

- Använd inte PRIMER F för vattentätning av swimmingpooler, tankar etc.
- Använd inte PRIMER F på ytor med rinnande vatten.
- Använd inte PRIMER F på icke-absorberande och tjocka ytor såsom keramiska plattor, metall eller glaserade ytor etc.
- Späd inte ut produkten med vatten, lösningsmedel eller annat.
- Applicera endast ett mycket tunt lager per gång, annars förlängs torkningstiden.
- OBS!** Primer F får aldrig användas med Hidroflex när Hidroflex används för att limma våtrumsfolien.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Konsistens	Vätska
Färg	Gul
Åtgång	300 g/m ²
Appliceringstemperatur	+5 °C till +35 °C
Tid mellan appliceringarna	10-15 minuter, beroende på temperatur.
Tid före läggning av plattor	ca 12 timmar, beroende på temperatur.
Specifik vikt	1,2 kg/l
Torrhalt	50 ± 1%
Viskositet	1.000-3.500 cPs
pH	8-9,5
Lagringstid	24 månader i originalförpackning. Frostfritt.



Primer F

Vannbasert, vanntett primer/fuktsperre

Inngår i Biltemas våtromssystem.

EGENSKAPER

PRIMER F er en vanntett primer/fuktsperre bestående av syntetisk elastisk harpiks i vannemulsjon. Når primeren har tørket, er den vanntett og elastisk. Produktet inneholder ingen løsemidler, derfor er det verken lett antennelig eller farlig. Den gule fargen gjør det lett å se hvilken overflate som er behandlet. Bruk rulle eller pensel.

BRUKSOMRÅDER

PRIMER F er et meget allsidig produkt, og dets bruksområder omfatter:

- Som fuktsperre/vanntetning på vegger av gips- eller treplater i fuktige rom, så som badet, dusj, kjøkken, etc. før legging av keramiske fliser.
- Behandling av overflater før påføring av HIDROFLEX Tettemembran.
- Som fuktsperre/vanntetning på gipsplater eller sement før legging av keramiske fliser.
- Isolerende og vanntettende behandling på ikke-absorberende og selvutjevnen flater, før legging av keramiske fliser ved hjelp av sementbaserte festemasser (før behandling, kontroller at den resterende fuktigheten i overflaten ikke overstiger 0,5 %).

BRUKSANVISNING

Overflaten må være ren, tørr og fri for støv, fett og annet som kan hindre en god vedheft. Gips- eller treplater må fikses/festes ordentlig for å unngå deformering.

PÅFØRING

PRIMER F er en brukklar primer/fuktsperre og trenger dermed ikke klargjøres. Produktet påføres rett på underlaget/flaten med pensel eller rulle. For at flaten skal oppnå god vanntetthet, må Primer F påføres lagvis på kryss og tvers til du oppnår nødvendig tykkelse på laget. Hvert sjikt må være helt tørt før neste sjikt påføres. Etter ca. 12 timer, når produktet er helt tørt, er det mulig å:

- på vegger, direkte legge de keramiske flisene ved hjelp av sementbasert festemasse.
- på gulv i våtrom, påføre et lag med HIDROFLEX med en mengde av 1,3 kg/m² i to omganger. Senere legges de keramiske flisene.

Anbefalt festemasse er LITOFLEX K80: Festemasse i pulverform med medium elastisitet og god festeevne.



For å sikre perfekt vedheft i hjørnene mellom panel og vegg og ved fugene mellom panelene, påfør LITOFIBER mens påføring av PRIMER F eller HIDROFLEX pågår. Keramiske fliser må legges med en fugebredde tilpasset flisstørrelsen.

Anbefalte fugemasser er:

LITOCHROM 1-6 (maks. 6 mm fugebredde) eller LITOCHROM 3-15 (3-15 mm fugebredde).

Alle hjørner mellom hhv. vegg og vegg og vegg og gulv bør tettes med silikon.

ADVARSEL

- Bruk ikke PRIMER F for vanntetting av svømmebasseng, tanker etc.
- Bruk ikke PRIMER F på overflater med rennende vann.
- Bruk ikke PRIMER F på ikke-absorberende og tykke flater så som keramiske fliser, metall eller glasserte flater etc.
- Spe ikke ut produktet med vann, løsemidler eller annet.
- Påfør kun et svært tynt lag for hver gang, ellers forlenges tørketiden.
- **OBS!** Primer F må aldri brukes med Hidroflex når Hidroflex brukes for å lime våtromsfolien.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER	
Konsistens	Væske
Farge	Gul
Forbruk	300 g/m ²
Påføringstemperatur	+5 °C til +35 °C
Tid mellom påføringer	Ca. 10-15 minutter avhengig av temperatur
Tid før legging av fliser	Ca. 12 timer avhengig av temperatur
Spesifikk vekt	1,2 kg/liter
Tørrestoff	50 ± 1%
Viskositet	1.000-3.500 cPs
pH	8-9,5
Lagringstid	24 måneder i originalemballasje. Tåler IKKE frost.

Primer F

Vesipohjainen, vesitiivis pohjamaali/kosteussulku

Sisältyy Bilteman märkätilajärjestelmään.

OMINAISUUDET

PRIMER F on vesitiivis pohjamaali/kosteussulku, joka koostuu veteen liuotetusta synteettisestä elastisesta hartsista. Kuivuttuaan aine muodostaa vesitiiviin ja elastisen kerroksen. Tuote ei sisällä liuottimia, joten se ei ole helposti syttyvää eikä vaarallista. Keltaisen värin ansiosta käsitelty pinta on helppo erottaa. Käytä aineen levitykseen telaa tai sivellintä.

KÄYTTÖKOHEET

PRIMER F on erittäin monipuolinen tuote, ja sen sopii käytettäväksi:

- Kosteussulkuksi/vesitiivisteksi keraamisten laattojen alle kipsilevy-/puuseiniin kosteissa tiloissa, kuten kylpy- ja suihkuhuoneissa, keittiössä jne.
- Pintojen käsittelyyn ennen HIDROFLEX-tiivistekalvon levitystä.
- Kosteussulkuksi/vesitiivisteksi kipsilevyihin tai sementtiin keraamisten laattojen alle.
- Eristeeksi ja vesitiivisteksi ei absorboiviin ja itse tasoittuviin pintoihin sementtipohjaisilla kiinnitysaineilla asennettavien keraamisten laattojen alle (tarkasta ennen käsittelyä, että pinnan kosteus ei ylitä 0,5 %).

KÄYTTÖOHJE

Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas, kuiva, pölytön ja rasvaton, eikä siinä saa olla mitään, mikä estäisi hyvän tarttumisen. Kiinnitä kipsi- ja puulevyt huolellisesti uudelleen muotoutumisen välttämiseksi.

LEVITYS

PRIMER F on käyttövalmis pohjustusaine/kosteussulku, joten se ei edellytä esivalmisteluja. Aine levitetään pintaan siveltimellä tai telalla. Pinnan vesitiivyyden varmistamiseksi Primer F on levitettävä riittävän paksuina ristikkäisinä kerroksina. Jokaisen kerroksen tulee olla täysin kuiva ennen seuraavan kerroksen levittämistä. Kun aine on täysin kuivaa noin 12 tunnin kuluttua, on mahdollista:

- asentaa keraamiset laatat seiniin sementtipohjaisella kiinnitysaineella.
- levittää kosteisiin tiloihin kerroksen HIDROFLEXiä 1,3 kg/m² kahdessa vaiheessa. Sen jälkeen voit asentaa keraamiset laatat.

Suosittelut saumaussmassat: LITOFLEX K80: Jauhemainen kiinnitysaine, jonka elastisuus on keskitasoa ja kiinnittyy hyvin.



Varmista täydellinen tarttuvuus paneelien ja seinien välisiin kulmiin sekä paneelien välisiin saumoihin levittämällä LITOFIBERiä, kun PRIMER F- tai HIDROFLEX-ainetta levitetään.

Keraamisia laattoja kiinnitettäessä sauman leveys on valittava niiden koon mukaan.

Suosittelut saumaussmassat:

LITOCHROM 1-6 (enint. 6 mm:n levyiset saumat) tai LITOCHROM 3-15 (3-15 mm levyiset saumat).

Tiivistä kaikki seinien ja seinän ja lattian väliset saumat siikonilla.

VAROITUS

- Älä käytä PRIMER F:ää uima-altaiden, säiliöiden tai vastaavien tiivistykseen.
- Älä käytä PRIMER F:ää pinnoille, jotka joutuvat tekemisiin juoksevan veden kanssa.
- Älä levitä PRIMER F:ää ei-absorboiville ja paksuille pinnoille, kuten keraamisille laatoille, metallipinnoille tai lasitetuille pinnoille.
- Älä laimenna tuotetta vedellä, liuottimilla tai muilla aineilla.
- Levitä kerrallaan vain ohut kerros. Muutoin kuivumisaika pitenee.
- HUOMIO!** Primer F -ainetta ei saa käyttää yhdessä Hidroflexin kanssa, sillä Hidroflexia käytetään märkätilakalvon kiinnittämiseen.

TEKNISET TIEDOT

Koostumus	Neste
Väri	Keltainen
Menekki	300 g/m ²
Levityslämpötila	+5 °C – +35 °C
Levityskertojen väliin jätettävä aika	Noin 10-15 minuuttia, vaihtelee lämpötilan mukaan.
Kuivumisaika ennen laatoittamista	Noin 12 tuntia, vaihtelee lämpötilan mukaan.
Ominaispaino	1,2 kg/litra
Kuiva-ainepitoisuus:	50 ± 1%
Viskositeetti	1.000-3.500 cPs
pH	8-9,5
Varastointiaika	24 kuukautta alkuperäisessä pakkauksessaan

Primer F

**Vandbaseret, vandtæt primer/fugtspærre
Indgår i Biltemas vådrumssystem.**

EGENSKABER

PRIMER F er en vandtæt primer/fugtspærre bestående af syntetisk, elastisk harpiks i vandemulsion. Når primeren er tør, er den vandtæt og elastisk. Produktet indeholder ikke oplysningsmidler og er derfor hverken letantændelig eller farlig. Den gule farve gør det let at se, hvilke overflader, der er behandlet. Brug rulle eller pensel.

PÅFØRINGSOMRÅDER

PRIMER F er et meget alsidigt produkt, der bl.a. kan anvendes til følgende:

- Som fugtspærre/vandtætning på vægge med gips- eller træplader i fugtige rum som badeværelser, bruser, køkken, etc., før opsætning af keramiske fliser.
- Behandling af overflader, før påføring af HIDROFLEX Tætningsmembran.
- Som fugtspærre/vandtætning på gipsplader eller cement inden opsætning af keramiske fliser.
- Isolerende og vandtættende behandling på ikke-absorberende og selvudjævnende overflader, før opsætning af keramiske fliser med cementbaseret bindemiddel (før opsætning kontrolleres, at overfladens fugtighed ikke overstiger 0,5%).

BRUGSANVISNING

Overfladen skal være ren, tør og fri for støv, fedt og andet, der kan reducere hæfteevnen. Gips- eller træplader skal sættes godt fast, så de ikke kan medføre deformation.

PÅFØRING

PRIMER F er en primer/fugtspærre, som er klar til brug, og forbehandling er ikke nødvendig. Produktet påføres direkte på underlaget/fladen med en pensel eller rulle. For at opnå en god vandbestandighed, er det nødvendigt at påføre Primer F på den ene og den anden led til den krævede tykkelse. Hvert lag skal være helt tørt, inden næste lag påføres. Efter ca. 12 timer, når produktet er helt tørt, er det muligt at:

- at sætte keramiske fliser direkte op på væggen med brug af et cementbaseret bindemiddel.
- på gulve i vådrum lægges et lag HIDROFLEX med en mængde på 1,3 kg/m² i to omgange. Senere lægges de keramiske fliser.

Rekommanderet bindemiddel er LITOFLEX K80: Bindemiddel i pulverform med medium elasticitet og god klæbeevne.



For at sikre perfekt vedhæftning mellem panel og væg i hjørner og i fugerne mellem panelerne, påføres LITOFIBER, medens påføring af PRIMER F eller HIDROFLEX foregår.

Keramiske fliser skal lægges med en fugebredde, som er afpasset efter flisestørrelsen.

Rekommanderede fugemasser er:
LITOCHROM 1-6 (maks. 6 mm fugebredde) eller LITOCHROM 3-15 (3-15 mm fugebredde).

Alle hjørner i mellem vægge og gulve, bør tættes med silikone.

ADVARSEL

- Brug ikke PRIMER F til vandtætning af swimmingpools, tanke etc.
- Brug ikke PRIMER F på overflader med rindende vand.
- Brug ikke PRIMER F på ikke-absorberende og tykke overflader som keramiske fliser, metal eller glaserede overflader etc.
- Fortynd ikke produktet med vand, opløsningsmiddel eller andet.
- Smør kun et meget tyndt lag på ad gangen, ellers forlænges tørrestiden.
- **OBS!** Primer F må aldrig anvendes sammen med Hidroflex, når Hidroflex anvendes til at lime vådrumsfolien.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER	
Konsistens	Væske
Farve	Gul
Forbrug	300 g/m ²
Påføringstemperatur	Fra +5 °C til +35 °C
Tid mellem påføringerne:	Ca. 10-15 minutter afhængig af temperaturen
Tid inden lægning af fliser	Ca. 12 timer afhængig af temperaturen
Specifik vægt	1,2 kg/liter
Tørstofindhold	50 ± 1%
Viskositet	1.000-3.500 cPs
pH	8-9,5
Holdbarhed	24 måneder i original emballage. Frostfrit.