

PRIMER C

Vattenbaserad, förstärkande och isolerande primer

EGENSKAPER

PRIMER C är en primer bestående av syntetisk harts i vattenemulsion, med god penetration på porösa och gipsbaserade ytor.

APPLICERINGSOMRÅDEN

- Lämpad att ge förstärkning åt porösa och icke kompakta underlag, cementytor, gips etc.
- Den ökar vidhäftningen av cementbaserade fästmassor, spackelmassor och membran på kompakta och släta ytor som: keramik, marmor, släta cementytor etc.
- Lämpad som isolerande primer för gips, anhydrit-baserade ytor, före användning av cementfix för sättning av keramiska plattor.
- Första primningen innan applicering av tätmembran såsom HIDROFLEX på ytor av cement, gips och gipsskivor.

BRUKSANVISNING

- Ytan måste vara ren, torr och fri från damm, olja, fett etc.
- Damm och lösa beståndsdelar måste avlägsnas.
- Anhydritunderlag rekommenderas att gnuggas och borstas.
- Släta och kompakta ytor såsom keramiskt material och natursten måste avfettas med vatten och kaustiksoda.

APPLICERING

PRIMER C kan både appliceras utspädd eller utspädd med vatten i förhållande 1:1 beroende på ytans absorption. Om ytan är något porös, använd en större del av vatten för att späda ut produkten. Om ytan är mycket porös, späda endast ut lite. Om underlaget är gammalt kakel, klinker eller natursten skall produkten vara utspädd. Produkten appliceras med hjälp av pensel eller roller. För att underlaget ska erhålla en god vattentäthet är förbrukningen beräknad till c:a 1 mm per 200 ml/m². Innan arbetet fortskrider (lagning, spackling eller sättning/läggning) måste underlaget vara helt torrt. Vid +23 °C är torktiden c:a 4 timmar. Om underlaget är gips eller anhydrit, så är torktiden minst 48 timmar för att få det helt torrt. Låga temperaturer förlänger torktiden, höga temperaturer kortar ner den.

KOMPATIBILITET

På ytor som behandlas med PRIMER C är det möjligt att använda följande produkter:

- Cementbaserade fästmassor blandade med syntetisk dispersion
- Kakellim
- Cementspackel och flytfix
- Vattentäta membran såsom HIDROFLEX



SÄKERHETSINFORMATION

- Läs igenom de tekniska anvisningarna innan användning av produkten.
- Produkten innehåller **EJ** några lösningsmedel. Den är varken lättantändlig eller skadlig.
- Följ säkerhetsföreskrifter vid hantering.

VARNING

- Applicering får ej ske vid temperatur lägre än +10 °C.
- Använd EJ PRIMER C på våta ytor, i våtrummen eller utrymmen med rinnande vatten.
- Applicera inte för stora mängder av produkten, för att undvika bildandet av yttlig beläggning (film). Blanda produkten med vatten beroende på underlagets absorptionsförmåga.
- Använd EJ 2-komponentsprodukter på ytor som behandlats med PRIMER C.
- Använd EJ PRIMER C på magnesiumbaserade ytor.
- Använd EJ PRIMER C på metall.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	
Konsistens	Vattenbaserad vätska fri från lösningsmedel
Färg	Vit
Lukt	Ingen
Förtunningsmedel	Vatten
Tullklassificering	3903/9000/0
Övriga beståndsdelar	10 %
Appliceringstemperatur	Från +10 °C till +35 °C
Torktid vid +23 °C	C:a 4 timmar
Utspädning	1:1 – 1:2 beroende på underlagets absorptionsgrad
Applicering	Pensel eller roller
Penetreringsgrad	Hög
Åtgång	100/300 ml/m ² beroende på underlagets absorptionsgrad
Lagringstid	12 månader i originalförpackning
TÅL EJ FROST	

PRIMER C

Vannbasert, forsterkende og isolerende primer

EGENSKAPER

Primer C er en primer som består av syntetisk harpiks i vannemulsjon, med god penetrering på porøse og gipsbaserte flater.

PÅFØRINGSOMRÅDER

- Velegnet som forsterkning for porøse og ikke kompakte underlag, sementflater, gips etc.
- Øker vedheften av sementbaserte festemasser, sparkelmasser og membran på kompakte og jevne underlag som: keramikk, marmor, jevne sementflater etc.
- Velegnet som isolerende primer for gips, anhydritt-baserte flater, før bruk av sementlim for legging av keramiske fliser.
- Første primingen før påføring av tette-membran så som HIDROFLEX på flater av sement, gips og gipsplater.

BRUKSANVISNING

- Overflaten må være ren, tørr og fri for støv, olje, fett etc.
- Støv og løse bestanddeler må fjernes.
- Anhydrittunderlag bør gnis og børstes.
- Jevne og kompakte flater så som keramisk materiale og naturstein må avfettes med vann og kaustisk soda.

PÅFØRING

PRIMER C kan både påføres ufortynnet eller tynnet med vann i forholdet 1:1 avhengig av flatens absorbering. Dersom flaten er noe porøs, bruk en større del vann for å tynne ut produktet. Dersom flaten er meget porøs, tynn kun ut litt. Om underlaget er gamle fliser, klinker eller naturstein, skal produktet ikke fortynnes. Produktet påføres ved hjelp av pensel eller rulle. For at underlaget skal oppnå en god vanntetthet, er forbruket beregnet til ca. 1 mm per 200 ml/m². Før arbeidet går videre (tillaging, sparkling eller legging) må underlaget være helt tørt. Ved +23 °C er tørketiden ca. 4 timer. Om underlaget er gips eller anhydritt, er tørketiden minst 48 timer for å få det helt tørt. Lave temperaturer forlenger tørketiden, høye temperaturer korter den ned.

KOMPATIBILITET

På flater som behandles med PRIMER C er det mulig å bruke følgende produkter:

- Sementbaserte festemasser blandet med syntetisk dispersjon
- Fliselim
- Sementsparkel og flytelim
- Vanntett membran så som HIDROFLEX



SIKKERHETSINFORMASJON

- Les gjennom de tekniske anvisningene før bruk av produktet.
- Produktet inneholder **IKKE** løsemidler. Det er verken lettantennelig eller skadelig.
- Følg sikkerhetsforskrifter ved håndtering.

ADVARSEL

- Må ikke påføres ved temperatur lavere enn +10 °C.
- Bruk IKKE PRIMER C på våte flater, i våtrom eller rom med rennende vann.
- Påfør ikke for store mengder av produktet for å unngå at det dannes overflatebelegg (film). Bland produktet med vann avhengig av underlagets absorpsjonsevne.
- Bruk IKKE 2-komponentprodukter på flater som er behandlet med PRIMER C.
- Bruk IKKE PRIMER C på magnesiumbaserte flater.
- Bruk IKKE PRIMER C på metall.

TEKNISKE SPECIFIKASJONER

TEKNISKE SPECIFIKASJONER	
Konsistens	Vannbasert væske uten løsemiddel
Farge	Hvit
Lukt	Ingen
Fortynningsmiddel	Vann
Tollklassifisering	3903/9000/0
Øvrige bestanddeler	10 %
Påføringstemperatur	Fra +10 °C til +35 °C
Tørketid ved +23 °C	Ca. 4 timer
Fortynning	1:1 – 1:2 avhengig av underlagets absorpsjonsgrad
Påføring	Pensel eller rulle
Grad av penetrering	Høy
Forbruk	100/300 ml/m ² avhengig av underlagets absorpsjonsgrad
Lagringstid	12 måneder i originalemballasje
TÅLER IKKE FROST	

PRIMER C

Vesipohjainen, vahvistava ja eristävä pohjakäsittelyaine

OMINAISUUDET

PRIMER C on synteettistä hartsia sisältävä vesiemulsio, joka imeytyy hyvin huokosiin ja kipsipohjaisiin pintoihin.

KÄYTTÖKOhteet

- Soveltuu huokoisten pintojen sekä muiden ei tiiviiden alustojen, kuten sementtipinnan, kipsin yms. vahvistukseen.
- Parantaa sementtipohjaisten kiinnitysmasojen, tasotteiden ja kalvojen tarttumista tiiviisiin ja sileisiin pintoihin, kuten keraamiikkaan, marmoriin, sileisiin sementtipintoihin yms.
- Soveltuu eristäväksi pohjakäsittelyksi kipsilevyihin ja anhydriittipohjaisille pinnoille ennen keraamisten laattojen kiinnittämistä sementtipohjaisella kiinnitysmassalla.
- Pohjakäsittelyksi ennen tiivistekalvojen, kuten HIDROFLEXin levittämistä sementti- ja kipsipinnoille ja kipsilevyille.

KÄYTTÖOHJE

- Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas, kuiva, pölytön, öljytön ja rasvaton.
- Poista pinnalta pöly ja irtonainen materiaali.
- Suosittellemme anhydriittipinnan hankkimista ja harjaamista ennen käsittelyä.
- Poista keraamisilta pinnoilta ja luonnonkivipinnoilta rasva veden ja kaustisen soodan avulla.

VAROITUS

- Tuotetta ei saa levittää alle +10 °C:n lämpötilassa.
- Älä käytä PRIMER C:tä kosteisiin pintoihin, kosteisiin tiloihin tai valuvan veden alle.
- Älä levitä tuotetta liian paksua kerrosta; liian paksu kerros voi aiheuttaa pintaan kalvon. Laimenna tuotetta vedellä alustan imeytymiskyvyn mukaan.
- ÄLÄ käytä PRIMER C:llä käsitellyille pinnoille 2-komponenttituotteita.
- ÄLÄ käytä PRIMER C:tä magnesiumpohjaisille pinnoille.
- ÄLÄ käytä PRIMER C:tä metallipinnoille.

LEVITYS

PRIMER C:tä voidaan käsiteltävän pinnan imukyvyn mukaan käyttää joko laimentamattomana tai vedellä laimennettuna suhteessa 1:1. Mitä huokoisempi pinta on, sitä vähemmän vettä laimennukseen kannattaa käyttää. Jos käsiteltävä pinta on vanhaa kaakelia, klinkkeriä tai luonnonkiveä, käytä tuotetta laimentamattomana. Levitä siveltimellä tai telalla. Pinnasta tulee hyvin vedenpitävä, kun tuotetta käytetään n. 1 mm /200 ml/m². Anna käsitellyn alueen kuivua kunnolla ennen jatkokäsittelyä (tasoittaminen, laotitus yms.). Kuivumisaika on +23 °C lämpötilassa n. 4 tuntia. Kipsi- ja anhydriittialustan kuivumisaika täysin kuivaksi on vähintään 48 tuntia. Mitä alaisempi lämpötila on, sitä hitaammin tuote kuivuu.

YHTEENSOPIVUUS

Seuraavat tuotteet soveltuvat PRIMER C:llä käsitellyille pinnoille:

- Sementtipohjaiset kiinnitysmassat, joissa on käytetty synteettisiä dispersioaineita
- Kaakeliliima
- Sementtitasoite ja juoksevat kiinnitysaaineet
- Vesitiiviit kalvot, kuten HIDROFLEX



TURVALLISUUSOHJEET

- Lue ohjeet ennen tuotteen käyttöä.
- Tuote EI sisällä liuottimia. Se ei ole helposti syttyvää eikä haitallista.
- Noudata turvallisuusohjeita tuotetta käsitellessäsi.

TEKNISET TIEDOT

TEKNISET TIEDOT	
Koostumus	Vesipohjainen neste, joka ei sisällä liuottimia
Väri	Valkoinen
Tuoksu	Hajuton
Ohenne	Vesi
Tulliluokitus	3903/9000/0
Muut ainesosat	10 %
Levityslämpötila	+10 °C – +35 °C
Kuivumisaika / +23 °C	n. 4 tuntia
Laimennus	1:1 – 1:2 alustan huokoisuuden mukaan
Levitys	Siveltimellä tai telalla
Imeytymisaste	Korkea
Menekki	100/300 ml/m ² alustan huokoisuuden mukaan
Säilytysaika	12 kuukautta alkuperäispakkauksessaan
EI KESTÄ JÄÄTYMISTÄ	

PRIMER C

Vandbaseret, forstærkende og isolerende primer

EGENSKABER

Primer C er en primer bestående af syntetisk harpiks i vandemulsion med god gennemtrængning af porøse og gipsbaserede overflader.

PÅFØRINGSOMRÅDER

- Velegnet til at forstærke porøse og ikke-kompakte underlag, cementoverflader, gips mv.
- Den forøger vedhæftningen af cementbaserede klæbemasser, spartelmasser og membraner på kompakte og jævne overflader som: keramik, marmor, jævne cementoverflader mv.
- Velegnet som isolerende primer for gips, anhydritbaserede overflader, før anvendelse af cementklæber til montering af keramiske plader.
- Første primning inden påføring af tætningsmembran, som f.eks. HIDROFLEX på overflader af cement, gips og gipsplader.

BRUGSANVISNING

- Overfladen skal være ren, tør og fri for støv, olie, fedt mv.
- Støv og løse bestanddele skal fjernes.
- Det anbefales, at anhydritunderlag gnides og børstes.
- Jævne og kompakte overflader, som f.eks. keramiske materialer og natursten, skal affedtes med vand og kaustisk soda.

ADVARSEL

- Påføring må ikke ske ved temperaturer lavere end +10 °C.
- Anvend IKKE PRIMER C på våde overflader, i vådrum eller på steder med rindende vand.
- Påfør ikke for store mængder af produktet for at undgå dannelse af overfladebelægning (film). Bland produktet med vand afhængigt af underlagets absorptionssevne.
- Anvend IKKE tokomponentprodukter på overflader, der behandles med PRIMER C.
- Anvend IKKE PRIMER C på magnesiumbaserede overflader.
- Anvend IKKE PRIMER C på metal.

PÅFØRING

PRIMER C kan både påføres ufortyndet eller fortyndet med vand i forholdet 1:1, afhængigt af overfladens absorption. Hvis overfladen er noget porøs, skal du anvende en større del vand til fortynding af produktet. Hvis overfladen er meget porøs skal du kun fortynde lidt. Hvis underlaget er gamle kakler, fliser eller natursten, skal produktet ikke fortyndes. Produktet skal påføres med en pensel eller en rulle. For at underlaget skal få en god vandtæthed, er forbruget beregnet til ca. 1 mm per 200 ml/m². Inden arbejdet går videre (reparation, spartling eller montering/lægning), skal underlaget være helt tørt. Ved +23 °C er tørretiden ca. 4 timer. Hvis underlaget er gips eller anhydrit, er tørretiden mindst 48 timer for at få det helt tørt. Lave temperaturer forlænger tørretiden, høje temperaturer forkorter den.

KOMPATIBILITET

På overflader, der behandles med PRIMER C, er det muligt at anvende følgende produkter:

- Cementbaserede klæbemasser, der er blandet med syntetisk dispersion
- Fliseklæber
- Cementspartelmasse og flydende lim
- Vandtætte membraner som f.eks. HIDROFLEX



SIKKERHEDSINFORMATIONER

- Læs de tekniske anvisninger igennem inden anvendelse af produktet.
- Produktet indeholder **IKKE** opløsningsmidler. Det er hverken letantændeligt eller skadeligt.
- Følg sikkerhedsforskrifterne ved håndtering.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER	
Konsistens	Vandbaseret væske uden opløsningsmidler
Farve	Hvid
Lugt	Ingen
Fortyndingsmiddel	Vand
Toldklassificering	3903/9000/0
Øvrige bestanddele	10 %
Påføringstemperatur	Fra +10 °C til +35 °C
Tørretid ved +23 °C	Ca. 4 timer
Fortynding	1:1 – 1:2 afhængigt af underlagets absorptionsevne
Påføring	Pensel eller rulle
Gennemtrængningsevne	Høj
Forbrug	100/300 ml/m ² afhængigt af underlaget absorptionsevne
Opbevaringstid	12 måneder i originalemballage
TÅLER IKKE FROST	