

Fästmassa

Grå, akrylbaserad, färdigblandad fästmassa för montering av keramiska golv- och väggplattor inomhus.

EGENSKAPER

Fästmassa LA315 är baserad på akryldispersion. Den har formulerats för att säkra en utmärkt vidhäftningsstyrka och en hög motståndskraft mot eventuella vibrationer eller utvidgning hos ytan. Det är en 1-komponentsprodukt som är färdig att användas direkt ur förpackningen.

APPLICERINGSOMRÅDEN

Brett fält av olika appliceringsområden, t.ex. sättning av keramiska plattor, marmor, glasmosaikplattor, klinker etc. på många olika typer av underlag, t.ex. betongväggar, monteringsfärdiga stenplattor, målade väggar och trätytor. Den är mycket lämplig för applicering på uppvärmda ytor, ex. värmegolv. LA315 är även lämplig för fastsättning av keramiska plattor i kylrum, mejeri, sjukhus, vinkällare, laboratorier m.m. eftersom den är motståndskraftig mot syror, kemiska medel och plötsliga temperaturförändringar (från -20 °C till +90 °C). Dessutom är LA315 lämplig som utfyllning på glaserade ytor. Den fungerar som en "sättbro" för senare platsättning.

BRUKSANVISNING

Fästmassa LA315 kan appliceras på alla typer av cementtytor under förutsättning att de är fasta, torra, fria från damm, fett och utspillda oljerester.

APPLICERING

Fästmassan appliceras med hjälp av en tandad spackel. Sprid ut fästmassan jämnt på underlaget. Placera plattorna på fästmassan och tryck fast dem ordentligt så att spåren från den tandade spackeln trycks till. Genom detta ökas vidhäftningen hos produkten. Det är inte nödvändigt att fukta plattorna förutsatt de är fria från damm. Vi rekommenderar att avlägsna eventuellt överflöd av fästmassan med hjälp av en fuktad svamp innan fästmassan torkat. Sättningstiden kan variera från 5 till 24 timmar, beroende på absorptionsförmågan hos belagsmaterialet och den omgivande temperaturen.



MYCKET VIKTIGA RÅD

- Eventuellt rivningstest kan göras tidigast 7 dagar efter appliceringen.
- Kontrollera att underlaget eller plattorna som skall sättas har en bra absorptionsförmåga som medger att fästmassan härdar.
- Fästmassan tål EJ frost. Produkten får endast transporteras och förvaras vid en temperatur som inte understiger +5 °C för att undvika att man urholkar kvalitén och användningen av produkten.
- Applicering får ej göras vid temperatur lägre än +5 °C.
- Använd ej produkten om platsättningen blir utsatt för total nedsänkning i vatten (ex. swimmingpooler, bad etc.).
- Rekommenderad fogmassa: Kakelfog, Klinkerfog eller Vattentät fäst- och fogmassa.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Konsistens	Tjock pasta
Färg	Grå
Åtgång	2-4 kg/m ² , beroende på plattstorlek och underlag
Appliceringstemperatur	+5 °C till +35 °C
Appliceringstid	30 minuter vid +23 °C
Justeringstid för satt platta	Ca 60 minuter
Vertikal glidning	Ej mätbar
Fogning av väggplattor	6-8 timmar efter platsättning vid +23°C.
Fogning av golvplattor	Tidigast 24 timmar efter platsättning vid +23°C.
Specifik vikt	1,6 kg/l
Flexibilitet	God
Fuktbeständighet	God
Åldringsbeständighet	Utmärkt
Temperaturbeständighet	-20°C till +90°C
Lagringstid	24 månader i originalförpackning. Frostfritt.

Festemasse

Grå, akrylbasert, ferdigblandet festemasse for montering av keramiske gulv- og veggfliser innendørs.

EGENSKAPER

Festemasse LA315 er basert på akryldispersjon. Den er formulert for å sikre utmerket vedheftsstyrke og høy motstandskraft mot eventuelle vibrasjoner eller utvideleser i flaten. Dette er et 1-komponentprodukt som er klar for bruk rett fra forpakningen.

BRUKSOMRÅDER

Bredt felt av forskjellige bruksområder, f.eks. legging av keramiske fliser, marmor, glassmosaikkplater, klinker etc. på mange forskjellige typer underlag, f.eks. betongvegger, monteringsferdige steinplater, malte vegger og treflater. Den er meget velegnet for påføring på oppvarmede flater, f.eks. varmegulv. LA315 er også egnet for legging av keramiske fliser i kjølerom, meierier, sykehus, vinkjellere, laboratorier m.m. etter som den er motstandskraftig mot syrer, kjemiske midler og plutselige temperaturforandringer (fra -20 °C til +90 °C). Dessuten er LA315 egnet som utfylling på glasserte flater. Den fungerer som en "leggebro" for senere flislegging.

BRUKSANVISNING

Festemasse LA315 kan påføres på alle typer sementflater under forutsetning av at de er faste, tørre, og frie for støv, fett og oljerester.

PÅFØRING

Festemassen påføres ved hjelp av en tannsparkel. Spre festemassen jevnt ut på underlaget. Plasser flisene på festemassen, og trykk dem ordentlig fast slik at sporene fra tannsparkelen trykkes til. På denne måten økes vedheften til produktet. Det er ikke nødvendig å fukte flisene forutsatt at de er frie for støv. Vi anbefaler å fjerne eventuelt overskudd av festemasse ved hjelp av en fuktet svamp før festemassen har tørket. Setningstid kan variere fra 5 til 24 timer avhengig av absorpsjonsevnen til belegningsmaterialet og omgivelsestemperaturen.



MEGET VIKTIGE RÅD

- Eventuell rivetest kan utføres tidligst 7 dager etter påføring.
- Kontroller at underlaget eller flisene som skal legges, har en god absorpsjonsevne som gjør at festemassen herder.
- Festemassen tåler IKKE frost. Produktet må kun transporteres og oppbevares ved temperaturer som ikke er lavere enn +5 °C for å unngå at kvaliteten og bruken av produktet forringes.
- Påføring må ikke finne sted ved temperaturer lavere enn +5 °C.
- Bruk ikke produktet dersom flisleggingen blir utsatt for total nedsenking i vann (f.eks. svømmebasseng, bad etc.).
- Anbefalt fugemasse: Flisefug, Klinkerfug eller Vanntett feste- og fugemasse.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Konsistens	Tykk pasta
Farge	Grå
Forbruk	2-4 kg/m ² avhengig av flisstørrelse og underlag.
Påføringstemperatur	+5 °C til +35 °C
Påføringstid	30 minutter ved +23 °C.
Justeringstid av lagt flis	Ca. 60 minutter
Vertikal glidning	Ikke målbar
Fuging av veggfliser	6-8 timer etter flislegging ved +23 °C.
Fuging av gulvfliser	Tidligst 24 timer etter flislegging ved +23 °C.
Spesifikk vekt	1,6 kg/liter
Fleksibilitet	God
Fuktbestandighet	God
Aldringsbestandighet	Utmerket
Temperaturbestandighet	Fra -20 °C til +90 °C
Lagringstid	24 måneder i originalemballasje. Frostfritt.

Kiinnityslaasti

Harmaa, akryylipohjainen valmiiksi sekoitettu kiinnitysaine keraamisten lattia- ja seinälaattojen kiinnitykseen sisätiloissa.

OMINAISUUDET

Kiinnityslaasti LA315 on akryylidispersiopohjaista. Sen koostumus varmistaa erinomaisen tarttuvuuden ja tärinkestävyyden. Kestää pinnan laajenemista. 1-komponenttinaite on käyttövalmis suoraan pakkauksesta.

KÄYTTÖKOHEET

Aine soveltuu moneen tarkoitukseen, kuten keraamisten laattojen, marmorin, lasitetujen mosaiikkilaattojen, klinkkerien yms. asentamiseen erilaisille alustoille, kuten betoniseiniin, asennusvalmiisiin kivilaattoihin, maalattuihin seiniin ja puupintoihin. Aine soveltuu hyvin asennettavaksi lämmitettäville pinnoille, kuten lämpölattian päälle. LA315 soveltuu myös keraamisten laattojen asennukseen kylmätiloihin, meijereihin, sairaaloihin, viinikellareihin, laboratorioihin yms., koska se kestää happoja, kemiallisia aineita ja äkillisiä lämpötilan vaihteluja (-20°C – +90°C). Lisäksi LA315 soveltuu lasitettujen pintojen täytteeksi. Se toimii alustana myöhemmälle laatoitukselle.

KÄYTTÖOHJE

LA315 -kiinnitysaine soveltuu levitettäväksi kaikenlaisille sementtipinnoille, kunhan ne ovat kiinteitä, kuivia, pölyttömiä, rasvattomia ja öljyttömiä.

LEVITYS

Levitä kiinnitysaine hammastetun lastan avulla. Levitä aine tasaisesti alustaan. Aseta laatat kiinnitysaineen päälle ja paina ne kunnolla kiinni siten, että hammastetun lastan jättämät urat painuvat kiinni. Näin tuote kiinnittyy kunnolla. Laattoja ei tarvitse kostuttaa, ellei niissä ole pölyä. Suosittelemme, että poistat yli pursunneen kiinnitysaineen kostealla sienellä ennen aineen kuivumista. Kiinnitysaika vaihtelee 5stä 24ään tuntiin laattojen materiaalin ja ympäröivän lämpötilan mukaan.



TÄRKEITÄ NEUVOJA

- Mahdollinen repäisytesti voidaan tehdä aikaisintaan 7 päivää levittämisen jälkeen.
- Varmista, että alustalla tai laatoilla on hyvä imemiskyky, jotta kiinnitysmassa kovettuu.
- Kiinnitysaine EI kestä pakkasta. Tuotetta ei saa kuljettaa tai säilyttää alle +5 °C:een lämpötilassa, muuten sen laatu heikkenee.
- Tuotetta ei saa levittää alle +5 °C:een lämpötilassa.
- Älä käytä tuotetta sellaisen laatoituksen tekemiseen, jonka on tarkoitus jäädä veden alle (uima-altaat, kylpyammeet, jne.).
- Suositeltu saumasmasa: Laattojen saumasaine, Klinkkerien saumasaine tai Vesitiivis kiinnitys- ja saumaslaasti.

TEKNISET TIEDOT

Koostumus	Paksu tahna
Väri	Harmaa
Menekki	2-4 kg/m ² , vaihtelee laattojen koon ja alustan mukaan
Levityslämpötila	+5 °C – +35 °C
Levitysaika	30 minuuttia lämpötilassa +23 °C.
Asennetun laatan säätöaika	Noin 60 minuuttia
Pystysuora valuminen	Ei mitattavissa
Seinälaattojen saumaus	6-8 tuntia laatoittamisen jälkeen lämpötilassa +23 °C.
Lattialaattojen saumaus	Aikaisintaan 24 tuntia laatoittamisen jälkeen lämpötilassa +23 °C.
Ominaispaino	1,6 kg/litra
Joustavuus	Hyvä
Kosteudenkestävyys	Hyvä
Vanhenemisen kestävyys	Erinomainen
Lämpötilankestö	-20°C – +90°C
Varastointiaika	12 kuukautta alkuperäisessä pakkauksessaan. Suojassa pakkaselta.

Fliseklæber

Grå, akrylbaseret, færdigblandet monteringslim til montering af keramiske gulv- og vægfliser indendørs.

EGENSKABER

Klæbemasse LA315 er baseret på akryl-dispersion. Den er skabt til at sikre god vedhæftningskraft og stor modstandsdygtighed overfor eventuelle vibrationer og udvidelse af fladen. Det er et 1-komponentprodukt som er klar til brug direkte fra emballagen.

PÅFØRINGSOMRÅDER

Mange forskellige brugsområder, f.eks. opsætning af keramiske fliser, marmor, glasmosaikfliser, klinker, etc. på mange forskellige typer underlag, f.eks. betonvægge, præfabrikerede stenplader, malede vægge og træoverflader. Den er særdeles velegnet til påføring på opvarmede overflader f.eks. gulvvarme. LA315 er også velegnet til montering af keramiske fliser i f.eks. kølerum, mejerier, sygehuse, vinkældre, laboratorier m.m. da den er modstandsdygtig overfor syrer, kemiske midler og pludselige temperaturforandringer (fra -20°C till +90°C). Endvidere er LA315 velegnet til udfyldning på glaserede overflader. Dette fungerer som et "underlag" for senere fliseopsætning.

BRUGSANVISNING

Monteringslim LA315 kan påføres alle typer cementoverflader under forudsætning af, at de er faste, tørre, fri for støv, fedt og olierester.

PÅFØRING

Monteringslimen påføres med en tandspartel. Spred monteringslimen jævnt ud på underlaget. Placer fliserne på monteringslimen og tryk dem godt fast, så sporene fra tandspartelen trykkes ned. Derved forøges produktets hæfteevne. Det er ikke nødvendigt at fugte fliserne, forudsat at de er støvfrie. Vi anbefaler at fjerne eventuelt overskydende monteringslim med en fugtet svamp, før monteringslimen størkner. Opsætningstiden kan variere fra 5 til 24 timer afhængig af absorberingsevnen i opsætningsmaterialet og den omgivende temperatur.



MEGET VIGTIGE RÅD

- Eventuel nedrivningstest kan tidligst foretages 7 dage efter opsætningen.
- Kontroller, at underlaget eller fliserne, som skal opsættes, har god absorberingsevne, så fliseklæbereren kan hærde.
- Monteringslimen tåler IKKE frost. Produktet må kun transporteres og opbevares i en temperatur på min +5 °C så kvaliteten og dermed brugen af produktet ikke reduceres.
- Påføringen må ikke udføres ved temperaturer under +5 °C.
- Brug ikke produktet hvor fliserne er udsat for total nedsækning i vand (f.eks. i swimming pools, bad etc.).
- Anbefalet fugemasse: Flisefugemasse, Klinkefugemasse eller vandtæt klæbe- og fugemasse.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Konsistens	Tyk pasta
Farve	Grå
Forbrug	2-4 kg/m ² afhængig af pladestørrelse og underlag
Påføringstemperatur	+5 °C til +35 °C
Påføringstid	30 minutter ved +23° C.
Justeringstid for opsat/lagt flise	Ca. 60 minutter
Lodret glidning	Ikke målelig
Fugning af vægfliser	6-8 timer efter fliseopsætning ved +23 °C
Fugning af gulvfliser	Tidligst 24 timer efter fliseopsætning ved +23° C.
Specifik vægt	1,6 kg/liter
Fleksibilitet	God
Fugtbestandighed	God
Forælding	Udmærket
Temperaturbestandighed	Fra -20 °C til +90 °C
Opbevaringstid	24 måneder i original emballage. Frostfrit.