

TECHNICAL DATASHEET

TAKPLÅTSFÄRG

Användningsområde

Vattenburen takplåtsfärg avsedd för målning av plåttak och andra förzinkade metallytor, även lämplig för ommålning av tidigare målade plåt.

Speciella egenskaper

Färgen är gjord på en speciell blandning av akrylatbindemedel som gör att den är flexibel och fäster väl. Färgen innehåller korrosionsskyddspigment och ger därmed extra skydd till metallytorna.

Bruksanvisning

Ytan som skall målas bör vara torr, temperaturen minst +8 °C även under torkningen. Luftens relativa fuktighet skall vara under 80 %. Tänk på att inte måla vid risk för regn inom närmaste timmarna, färgytan torkar så den tål lättare regn efter 4 timmar. Måla inte heller på solheta ytor då det finns risk att färgens torktid kan bli för snabb.

Nya ytor:

Förzinkad/Galvaniserad plåt tvättas med effektivt rengöringsmedel t ex 10%-ig fosforsyralösning, och borstas kraftigt med så kallad "björntunga". Taket målas genast efter tvätt, färgen omröres väl före användning. Applicera i två skikt antingen med pensel eller spruta.

Tidigare målade ytor:

Löst sittande färg avlägsnas omsorgsfullt. Ytan som skall målas, rengöres med effektivt rengöringsmedel under borstning. Skölj noggrant. Rost bör avlägsnas omsorgsfullt, varefter de rostskadade områdena grundstryks med lämplig grundfärg. Färgen omröres väl före användning. Applicera i två skikt antingen med pensel eller spruta.

Tekniska data (nedanstående värden är för den vita kulören)

Bindemedel: Styrenakrylat

Torrhalt: ca 41-43 volym-%

Glans: ca 13, enl SS 184184

Densitet: 1,27 (± 2%) enl SS-184111

Materialåtgång: 5-10 m²/lit

Torktid: Den målade ytan är beröringstorr efter 2-4 timmar (+23 °C/relativ fuktighet 50 %) och övermålning efter ett dygn.

Viskositet: ca 145 cP (± 10%)

Brandklass: Inte brandfarlig

Lagring: 2 år frostfritt

Målningstemp: Över +4°C

Kulör: Vit, röd, svart, koppar

Rengöring: Vatten