

MULTIFIX BT, VIT

MULTIFIX BT, HVIT


MULTIFIX BT, VALKOINEN

MULTIFIX BT, HVID

5 kg, 20 kg

BILTEMA
Art. 36-8210

MULTIFIX BT





Vit/Hvit/Valkoinen/Hvid

SE – Flexibel och lättarbetad fastmassa med krämig konsistens och hög vidhäftning som lämpar sig för alla typer av keramik, granitkeramik, kakel, klinker och natursten. För sättning på golv, vägg och befintligt kakel. Lång öppetid. För inom- och utomhusbruk. Ingår i Biltemas vådrumssystem.

NO – Fleksibel festemasse med kremet konsistens og høy vedheft. Lett å arbeide med. Velegnet for alle typer keramik, granitkeramik, flis og naturstein. For legging på golv, vegg og eksisterende fliser. Lang åpenetid. For innen- og utendørs bruk. Inngår i Biltemas vådrumssystem.

FI – Joustava helposti työskenneltävä kiinnitysaisti. Paku koostumus, tarttuu hyvin. Soveltuu keramiikka-, graniitikeramiikka-, kakeli-, klinkerit- ja luonnonkivilaatoille. Lattoihin, seinin tai nykyisten kaakelien päälle. Pitkä kasteltyyso. Sisä- ja ulkokäyttöön. Sisältyvät Bilteman märkätiläjärjestelmään.

DK – Fleksibel klæbemasse. Let at arbejde med med cremet konsistens og stor vedhæftning, som egner sig til alle typer keramik, granitkeramik, kakler, klinker og natursten. Kan lægges på golv, væg eller eksisterende kakel. Lang åbenetid. Til inden- og udendørs brug. Indgår i Biltemas vådrumssystem.

20 kg

MULTIFIX BT

MULTIFIX BT är en flexibel och lättarbetad fästmassa för sättning på golv, vägg och befintligt kakel. För inom- och utomhusbruk.

EGENSKAPER

Mycket flexibel och lättarbetad fästmassa med krämig konsistens och hög vidhäftningsförmåga på vägg (s.k. hängfix). Frostsäker. Färg: vit.

APPLICERINGSOMRÅDEN

Lämpar sig för alla typer av keramik, granitkeramik, kakel, klinker och natursten. Även för sättning av keramiska plattor på tidigare kakel-satt yta. För inom- och utomhusbruk.

BRUKSANVISNING

Förberedelser av underlaget

Se till att underlaget är kompakt, fritt från sprickor, slätt och rent. Vid behov av primer, använd PRIMER C (art. 36-829).

Blandning

6 liter vatten till 20 kg (1 säck)

1,2 liter vatten till 5 kg

Mät upp korrekt mängd vatten i Biltemas mätthink, 86-1022. Håll det uppmätta vattnet i en ren behållare. Håll därefter långsamt i pulvret. Blanda med en elektrisk visp/borr så att blandningen blir homogen och fri från klumpar. Låt vila i 5 minuter och blanda sedan i 1 minut före användning. Öppentid: ca 30 minuter vid en temperatur på +23 °C.

Applicering

OBS! Fästmassan skall användas inom 8 timmar. Använd en småtandad spackel. Åtgång: 3 – 5 kg/m². Fogning på vägg kan ske efter 6 – 8 timmar.

MYCKET VIKTIGA RÅD

- Tillsätt inte kalk eller cement i produkten.
- Applicera produkten vid en temperatur mellan +5 °C och +35 °C.
- Använd inte MULTIFIX BT till annat än det som anges.
- För korrekt användning, se appliceringstabellen.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Konsistens Pulver
Färg Vit
Klassifikation EN12004 . . . C2TE – utmärkt s.k. hängfix med för längd öppetid
Blandningsförhållande . . . 6 liter vatten (30 %) per 20 kg (1 säck)
Mognadstid 5 minuter
Blandningens konsistens . Mycket krämig
Öppetid Ca. 30 minuter vid +23 °C.
Tjocklek 5 mm
Appliceringstemperatur . . +5 °C till +35 °C
Användningstemperatur . . -30 °C till +90 °C
Bearbetningstid (EN1346) . >0,5 N/mm² efter 30 minuter
Släpper (glider) på vägg . . 0
Justeringsstid Ca. 30 minuter
Lagringstid i originalförpackning 12 månader, torrt

Appliceringstabell

Plattstorlek, cm	Spackelstorlek	Åtgång kg/m ²
10 x 10, 15 x 15	6	2,5
15 x 20, 25 x 25	6 – 8	2,5 – 3
25 x 33, 33 x 33	8 – 10	3,5 – 4
30 x 45, 45 x 45	10	5

Gångbart Efter 24 h
Färdig att använda 14 dagar
Färdig för fogning på golv: ca. 24 h
vägg: ca. 6 – 8 h
Vidhäftningsförmåga (EN 1348) efter 28 dagar >1 N/mm²
efter nedsänkning i vatten . . . >1 N/mm²
efter upphettning > 1 N/mm²
efter frys/tö cykler > 1 N/mm²
Syrabeständighet Nej
Alkalibeständighet God

MULTIFIX BT

MULTIFIX BT er en fleksibel og lettarbeidet festemasse for legging på gulv, vegg og eksisterende flis. For innen- og utendørs bruk.

EGENSKAPER

Svært fleksibel festemasse som det er lett å arbeide med. Kremet konsistens og god vedheft på vegg (såkalt sigefritt). Frostsikker. Farge: hvit.

BRUKSOMRÅDER

Vegnet for alle typer keramikk, granittkeramikk, flis, klinkerflis og naturstein. Også for legging av keramiske fliser på tidligere flislagt flate. For innen- og utendørs bruk.

BRUKSANVISNING

Forberedelse av underlaget

Se til at underlaget er kompakt, uten sprekker, og slett og rent. Ved behov av primer, bruk Primer C (art. 36-829).

Forberedelse av bindemiddelet

6 l vann til 20 kg (1 sekk)

1,2 l vann til 5 kg

Mål opp korrekt vannmengde i Biltemas målebøtte, 86-1022. Hell vannet over i en ren beholder. Hell deretter i pulveret langsomt. Bland med elektrisk visp/bor slik at du får en homogen blanding uten klumper. La hvile i 5 minutter, og bland deretter i 1 minutt før bruk. Blandingens åpentid: ca. 30 minutter ved en temperatur på +23 °C.

Påføring

OBS! Festmassen skal brukes i løpet av 8 timer. Påfør med en fintannet sparkel. Forbruk: 3 – 5 kg/m². Fuging på vegg kan skje etter 6 – 8 timer.

MEGET VIKTIGE RÅD

- Tilsett ikke kalk eller sement i produktet.
- Påfør produktet ved en temperatur mellom +5 °C og +35 °C.
- Bruk ikke MULTIFIX BT for annet enn det som er angitt.
- For korrekt bruk, se påføringstabellen.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Konsistens	Pulver
Farge	Hvit
Klassifikasjon EN12004	C2TE – utmerket såkalt sigefritt lim med forlenget åpentid.
Blandingsforhold	6 l vann (30 %) per 20 kg (1 sekk)
Modningstid	5 minutter
Blandingens konsistens	Svært kremet
Åpentid	Ca. 30 minutter ved +23 °C
Tykkelse	5 mm
Påføringstemperatur	Fra +5 °C til +35 °C
Brukstemperatur	Fra -30 °C til +90 °C
Bearbeidingsstid (EN1346)	>0,5 N/mm ² etter 30 minutter
Slipper (glir) på vegg	0
Justeringsstid	Ca. 30 minutter
Lagringstid i original-emballasje	12 måneder, tørt

Påføringstabell

Flisstørrelse, cm	Sparkelstørrelse	Forbruk kg/m ²
10 x 10, 15 x 15	6	2,5
15 x 20, 25 x 25	6 – 8	2,5 – 3
25 x 33, 33 x 33	8 – 10	3,5 – 4
30 x 45, 45 x 45	10	5

Gangbart	Etter 24 timer
Klar for bruk	14 dager
Klar for fuging på gulv:	ca. 24 timer
vegg:	ca. 6 – 8 timer
Vedheft (EN 1348)	
etter 28 dager	>1 N/mm ²
etter nedsenking i vann	>1 N/mm ²
etter oppvarming	> 1 N/mm ²
etter vekslings kulde-varme	> 1 N/mm ²
Syrebestandighet	Nei
Alkaliebestandighet	God

MULTIFIX BT

MULTIFIX BT on joustava helposti työstettävä kiinnityslaasti lattiaoihin, seiniin tai nykyisten kaakelien päälle. Sisä- ja ulkokäyttöön.

OMINAISUUDET

Tämän erittäin monikäyttöisen helposti työstettävän kiinnityslaastin koostumus on sakea. Se tarttuu erittäin hyvin seiniin. Kestää jäätymistä. Väri: valkoinen.

KÄYTTÖKOHEET

Se on oikea valinta kaikkia keramiikka-, graniitikeramiikka-, kaakeli-, klinkkeri- ja luonnonkivilaattoja varten. Käytetään myös keraamisten laattojen kiinnittämiseen aiemmin kaakeloidulle pinnalle. Sisä- ja ulkokäyttöön.

KÄYTTÖOHJE

Alustan esivalmistelu

Varmista, että pohja on ehjä, puhdas ja tasainen. Jos tarvitaan pohjustusainetta, valitse Primer C (art. 36-829).

Kiinnitysaineen esivalmistelu

6 l vettä 20 kg:n säkkiä kohden.

1,2 l vettä 5 kg:n.

Kaada puhtaaseen astiaan oikea määrä vettä. Mittaa oikea määrä vettä Bilteman mittaskoon, 86-1022. Kaada mitattu vesimäärä puhtaaseen säiliöön. Kaada jauhe sekaan hitaasti. Sekoita sähkökäyttöisellä tai porakoneeseen kiinnitetyllä sekoittimella tasaiseksi massaksi, jossa ei ole koksareita.

Anna vetäytyä 5 minuuttia. Sekoita 1 minuutin ajan ennen käyttämistä. Seoksen käyttöikä: n. 30 minuuttia lämpötilassa +23 °C.

Levitys

HUOMIO! Kiinnityslaasti on käytettävä viimeistään 8 tunnin kuluessa.

Levitetään pienihampaisella lastalla. Riittoisuus: 3–5 kg/m². Seinälaattojen välit voidaan saumata 4–8 tunnin kuluttua.

TÄRKEITÄ NEUVOJA

- Älä lisää aineeseen kalkkia tai sementtiä.
- Levitä ainetta lämpötilan ollessa +5°C – +35 °C.
- Älä käytä MULTIFIX BT -ainetta muihin tarkoituksiin kuin sen omaan käyttötarkoitukseen.

tukseen.

- Taulukossa on lisätietoja käyttämisestä.

TEKNISET TIEDOT

Koostumus Jauhe

Väri Valkoinen

EN12004-luokitus . . . C2TE – erinomainen seinälaasti, pitkä käsittelyaika

Sekoitussuhde 6 l vettä (30 %) 20 kg:n säkkiä kohden

Tekeytymisaika 5 minuuttia

Seoksen koostumus. Erittäin sakeaa

Käsittelyaika Noin 30 minuuttia lämpötilassa +23 °C

Paksuus. 5 mm

Suosittelava levitys

lämpötila +5 °C – +35 °C

Käyttölämpötila. . . . -30 °C – +90 °C

Työstöaika (EN1346) . >0,5 N/mm² 30 minuutin kuluttua

Valuvuus seinässä . . 0

Säätöaika Noin 30 minuuttia

Säilyvyysaika alkuperäis pakkauksessa 12 kuukautta, kuivassa

Käyttämistäulukko

Laattojen koko, cm	Lastan koko	Riittoisuus kg/m ²
10 x 10, 15 x 15	6	2,5
15 x 20, 25 x 25	6 – 8	2,5 – 3
25 x 33, 33 x 33	8 – 10	3,5 – 4
30 x 45, 45 x 45	10	5

Kävelykuiva 24 tunnin kuluttua

Käyttövalmis 14 päivää

Saumausvalmis

lattia: n. 24 tuntia

seinä: n. 6 – 8 tuntia

Tarttumiskyky (EN 1348)

28 päivän kuluttua. >1 N/mm²

veteen upottamisen jälkeen . . >1 N/mm²

kuumentamisen jälkeen >1 N/mm²

kylmä-lämmin-vaihtelun jälkeen >1 N/mm²

Haponkestävyys Ei

Emästenkestävyys Hyvä

MULTIFIX BT

MULTIFIX BT er en fleksibel og letbearbejdet spartelmasse til lægning på gulv, væg og eksisterende kakler. Til inden- og udendørs brug.

EGENSKABER

Meget fleksibel og letbearbejdet spartelmasse med en cremet konsistens og stor vedhæftningsevne på væg (glider ikke). Frostsikker. Farve: hvid.

PÅFØRINGSOMRÅDER

Velegnet til alle typer keramik, granitkeramik, kakler, klinker og natursten. Også til opsætning af keramiske fliser på tidligere kakkelsbeklædte flader. Til inden- og udendørs brug.

BRUGSANVISNING

Forberedelser af underlaget

Sørg for, at underlaget er kompakt, uden revner, glat og rent. Hvis der skal bruges primer, skal det være Primer C (art. 36-829).

Forberedelse af bindemidlet

6 l vand pr. 20 kg (1 sæk)

1,2 l vand pr. 5 kg

Afmål den korrekte vandmængde i Biltemas målespand, 86-1022. Hæld det afmålte vand op i en ren beholder. Hæld derefter pulveret langsomt i. Bland det med elektrisk piskeris/boremaskine, så du får en homogen blanding uden klumper. Lad det hvile i 5 minutter og rør igen rundt 1 minut før brug. Blandingens levetid: 30 minutter ved $T = +23^{\circ}\text{C}$.

Påføring

OBS! Klæbemassen skal bruges indenfor 8 timer. Påføres med fintandet spatel. Forbrug: 3–5 kg/m². Fugning på væg kan ske efter 6 – 8 timer.

MEGET VIGTIGE RÅD

- Tilsæt ikke kalk eller cement i produktet.
- Påfør produktet ved en temperatur mellem $+5^{\circ}\text{C}$ og $+35^{\circ}\text{C}$.
- Anvend ikke MULTIFIX BT til andet end det, der er angivet.
- For korrekt brug henviser vi til påførings-tabellen.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Konsistens Pulver

Farve Hvid

Klassifikation EN12004. C2TE – udmærket god vedhæftning (glider ikke på væggen) samt forlænget åben tid.

Blandingsforhold. 6 l vann (30 %) pr. 20 kg
 (1 sæk)

Modningstid 5 minutter

Blandingens konsistens Meget cremet

Åben tid Ca. 30 minutter ved
 $T = +23^{\circ}\text{C}$

Tykkelse 5 mm

Påføringstemperatur. . . Fra $+5^{\circ}\text{C}$ til $+35^{\circ}\text{C}$

Anvendelsestemperatur Fra -30°C til $+90^{\circ}\text{C}$

Bearbejdningstid (EN1346)

$>0,5\text{ N/mm}^2$ efter 30 minutter

Slipper (glider) på væg . 0

Justeringstid Ca. 30 minutter

Opbevaringstid i

original emballage 12 måneder, tørt

Påføringstabell

Flisestørrelse, cm	Spartelstørrelse	Forbrug kg/m ²
10 x 10, 15 x 15	6	2,5
15 x 20, 25 x 25	6 – 8	2,5 – 3
25 x 33, 33 x 33	8 – 10	3,5 – 4
30 x 45, 45 x 45	10	5

Gangbart. Efter 24 timer

Klar til brug 14 dage

Klar til fugning på

gulv: ca. 24 timer

væg: ca. 6 – 8 timer

Vedhæftningsevne (EN 1348)

efter 28 dage. $>1\text{ N/mm}^2$

efter nedsækning i vand . . . $>1\text{ N/mm}^2$

efter opvarmning. $>1\text{ N/mm}^2$

efter kold-varmeveksling $>1\text{ N/mm}^2$

Syrebestandighed Nej

Alkalibestandighed God

